



MS TMEL®

Čirý jednosložkový elastický těsnicí a lepicí tmel na bázi MS polymerů. Je určený pro vnitřní a vnější použití. Přilne i na mokré povrchy, nesmršťuje se a je přelakovatelný, je odolný vůči UV záření, vibracím a je bez zápachu. Výborně těsní a lepí většinu materiálů včetně plastů. Tepelná odolnost je od -40 °C do 100 °C.

POUŽITÍ

MS TMEL® díky svým vynikajícím těsnicím vlastnostem, vysoké přilnavosti, lepicím schopnostem může být použit na lepení a utěšňování částí karoserií, na spoilery, lišty, dřevo, kámen, beton, smalt, porcelán, polyester, ušlechtilou ocel, kovy, PVC, izolační materiály, zrcadlo, sklo. Ideální použití v interiérech: (kuchyně, koupelny apod.)

VÝHODY

- vynikající těsnicí vlastnosti na skle, glazovaných površích, smaltu, porcelánu, epoxidu, polyesteru, tvrdém PVC, ušlechtilé oceli a dřevu
- vysoká přilnavost
- dlouhá životnost
- vynikající lepicí vlastnosti při lepení panelů, dřevěných lišt, okenních parapetů, pásků, zrcadel a instalačního materiálu
- neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, silikon a je bez zápachu

NÁVOD K POUŽITÍ

MS TMEL® nanášejte při teplotách -5 až 25 °C nejlépe na suchý a pevný povrch. K očištění a odmaštění doporučujeme použít náš výrobek Technosol®. Pro porézní podklady jako beton doporučujeme aplikovat základní nátěr (penetraci).

TECHNICKÉ DÁTA

Báze	flexibilní
Teplota zpracování	+5 až +40 °C
Doba vytvoření nelepivé slupky	10 min
Celkové vytvrzení	2-3mm/24hod. (23°C/55%RH)
Tepelná stálost	-40 až +100 °C
Smrštitelnost	nesmršťuje se
Praktická roztažnost	± 25 %
Tažnost k prasknutí	300 %
Hustota	1,4 g/ml
Pevnost v tahu (DI N 53504)	2,20 MPa
Tvrdost - Shore A (DI N 53505)	60°
Záruční doba	6 měsíců
Chemická odolnost	Dobrá: voda, slaná voda, alifatická rozpouštědla, oleje, tuky, zředěné organické kyseliny Přiměřená: estery, ketony, aromáty Špatná: koncentrované kyseliny, chlorovaná rozpouštědla, chlor z bazénů

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

290 ml kartuše čirá	575 000
---------------------	---------

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®

TL® PIŠTOĽ



Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz