



NOVAFIX®

NOVAFIX® je univerzálna dvojzložková polyuretánová hmota vhodná pre opravy, lepenie aj tesnenie rôznych materiálov vrátane väčšiny plastov. NOVAFIX® sa nezmršťuje, drží na väčšine plastov vrátane TPO, je možné ho opracovať (brúsiť, vŕtať, a pod.) a prelakovať po cca 20 min.



POUŽITIE

NOVAFIX® má široké uplatnenie v opravárenskej a výrobnjej praxi, je možné s ním lepiť, tmeliť a tesniť všetky kovy, ich kombinácie i kombinácie s inými materiálmi, ako je sklo, keramika, drevo a pod. NOVAFIX® sa výborne uplatňuje pri opravách výrobkov z plastov. NOVAFIX® sa nezmršťuje, drží na väčšine plastov vrátane TPO, je možné ho opracovať (brúsiť, vŕtať, a pod.) a prelakovať po cca 20 min.

VÝHODY

- jednoduchá aplikácia
- rýchle vytvrdnutie
- univerzálne použitie

NÁVOD K POUŽITIU

1. Lepené diely musia byť zdrsnené, čisté a suché.
2. U prasklín plastových dielov vyrežte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastite NOVALONOM® alebo TECHNOSOLOM® (podľa charakteru znečistenia a typu plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechajte ho minimálne 30 min. zaschnúť (môžete urýchliť teplým vzduchom).
5. Odistite bajonetový uzáver patróny NOVAFIXU® a miernym tlakom pištole skúste, či obe zložky vytekajú rovnomerne, nasadte zmiešavaciu špičku. Naneste dostatočné množstvo NOVAFIXU® - prípadne pri väčších opravách aj s využitím spevňovacej tkaniny. Doba spracovateľnosti zmiešanej hmoty je max. 3 min (rýchla verzia 30 s).
6. Po vytvrdnutí (minimálne 30 min) môžete NOVAFIX® prebrúsiť (120, 180, 220) a prelakovať. Miesiacu špičku ponechajte na patrónu ako uzáver. Pred ďalším použitím ju odstráňte a skúste, či obe zložky vytekajú rovnomerne, použite novú miešaciu špičku.

Výber typu NOVAFIXU®:

- Rozhoduje iba doba reakcie
- Či použijem štandardnú alebo rýchlu variantu NOVAFIXU®.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÉ DÁTA

Farba zložiek	Žltá, čierna
Manipulačná pevnosť	NFX N - normal do 5 minút
Manipulačná pevnosť	NFX R - rýchly do 2 min
Konečná pevnosť (20 °C)	48 h (rýchly 24 h)
Bod vzplanutia zložiek A, B	> 150 °C
Odolnosť vytvrdeného spoja teploty	-40 °C do +150 °C
Teplota aplikácie	nad 5 °C
Pevnosť spoja v ťahu	80 - 120 N/mm2
Pevnosť spoja v šmyku	16 N/mm2
Priľnavosť k PP s aktivátorom	600 - 700 N/cm2
Priľnavosť k PP bez aktivátora	200 - 250 N/cm2
Skladovateľnosť	12 mesiacov

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

N -NORMAL	454 050
R - RYCHLÝ	455 050
AKTIVÁTOR - Aktivátor pre pružné a polopružné plasty	457 075
Mesiace špičky pre NFX	457 050
TKANINA NOVAFIX® - Spevňujúca tkanina pre väčšie opravy	457 060
PIŠTOL - Originálna výtlačná pištoľ	457 080

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz