



NOVATIT®

Dvojitá metylmetakrylátová hmota určená k lepeniu kovov, skla, keramiky, bežných druhov plastov a iných materiálov. NOVATIT® vzhľadom k svojej vysokej viskozite nesteká a je ideálny na lepenie konštrukčných spojov a trhlín u ocele, hliníka, keramiky, dreva a bežných druhov plastov a všade tam, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť proti nárazu a lepené plochy nie sú rovné.



POUŽITIE

NOVATIT® vzhľadom k svojej vysokej viskozite nesteká a je ideálny na lepenie konštrukčných spojov a trhlín u ocele, hliníka, keramiky, dreva a bežných druhov plastov a všade tam, kde je vyžadovaná vysoká odolnosť proti nárazu. Zároveň je vhodný pre lepenie všetkých kombinácií týchto materiálov. Vďaka makroštruktúre produktu sú lepené spoje veľmi trvanlivé, pričom sa neolupujú a výborne odolávajú poveternostným vplyvom., rozpúšťadlám, pohonným látkam a chemikáliam. NOVATIT® nachádza vďaka svojim vlastnostiam široké uplatnenie v podmienkach opravárenskej a výrobnjej praxe.

- | | |
|---|--|
| ■ Manipulačná pevnosť: 20 minút | ■ Pevnosť 75 % (20 °C): 60 minút |
| ■ Pevnosť 100 % (20 °C): za 6 hodín | ■ Celková pevnosť spoja: až 380 kg/cm ² |
| ■ Max. teplotná odolnosť: -40 °C až +180 °C (krátkodobo až +200 °C) | ■ Pevnosť v ťahu na strih: 35-38 N/mm ² |

VÝHODY

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ■ extrémna pevnosť | ■ vysoká teplotná odolnosť |
| ■ odolný voči rozpúšťadlám | |

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

Lepené plochy očistite a odmastite. K odmasteniu povrchu použite výrobok TECHNOSOL®. Zo spodnej časti výtlačného piestu vylomte uzáver, odrežte obe špičky a potrebné množstvo hmoty vytlačte na pracovnú dosičku v pomere 1 : 1. Obe zložky dokonale premiešajte. Zmes je spracovateľná cca 5 min. NOVATIT® naneste na lepené plochy, ľahko ich pritlačte k sebe a nechajte zatvrdnúť. POZOR! Obe špičky udržiajte v čistote a zabráňte preneseniu jednej zložky do druhej. Pre ochranu výtlačných trysiek je určený uzáver, ktorý bol vo výtlačnom pieste. Pozorne si prezrite tvar oboch špičiek a vnútorného prelisu uzáveru. Uzáver vždy po ukončení práce správne nasadte. Dodržiavaním týchto zásad predídete zatvrdnutiu lepidla.

TECHNICKÉ DÁTA

Farba zmesi	Nažltlý gél
Bod vzplanutia	11 °C
Hustota	949 kg/m ³
Manipulačná pevnosť (20 °C)	20 minút
Pevnosť 75 % (20 °C)	60 minút
Pevnosť 100 % (20 °C)	za 6 hodín
Celková pevnosť spoja	Až 380 kg/cm ²
Max. teplotná odolnosť	-40 °C až +180 °C (krátkodobo až +200 °C)
Pevnosť v ťahu na strih	35 - 38 N/mm ²

OBSAH

50 ml patróna	500 000
---------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



ŠPIČKY PRE
NOVATIT



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz