



NOVATMEL®

Jednozložkový elastický tmel a lepidlo na báze polymerov. Má vynikajúce tesniace a lepiace vlastnosti. Je bez zápachu. Po vytvrdnutí možno prebrúsiť aj prelakovať. Môže sa nanášať na mokrý povrch. Tepelná stálosť od -40 °C do 90 °C (2-3 hod 160 °C).



POUŽITIE

NOVATMEL® vďaka svojim vynikajúcim tesniacim vlastnostiam, vysokej príľnavosti, lepiacim schopnostiam a rýchlemu vytvrdnutiu môže byť použitý ako v oblastiach výroby a konštrukcie, tak aj v oblasti opráv a údržby. NOVATMEL® je veľmi vhodný a spoľahlivý materiál v celom rade rôznych aplikácií:

- tesnenie a lepenie kovových a nekovových dielov pri výrobe a opravách
- tesnenie strešných konštrukcií pri klampiarskych a pokrývačských prácach
- lepenie dilatačných špár sklenených výkladných skriň, bazénov, tesnení skleníkov
- lepenie a tesnenie v oblasti vzduchotechniky a klimatizačnej techniky
- utesňovanie špár v murive alebo betóne, špárovanie sadrokartónových dosiek, lepenie polystyrénu s rôznymi materiálmi
- v oblasti práce prevažne s plastickými hmotami (odstraňovanie lunkrov z výrobkov na báze PU) a tam, kde výrobky obsahujúce silikóny nevyhovujú vzhľadom k tomu, že sa nedajú prelakovať

VÝHODY

- vynikajúce tesniace a lepiace vlastnosti
- kovoch, dreve a rôznych druhoch umelých hmôt
- neobsahuje izokyanáty, rozpúšťadlá, silikón a je bez zápachu
- dlhá životnosť, vysoká odolnosť voči poveternostným vplyvom, slanej vode a UV žiareniu
- na skle, keramike, lakovaných plochách,
- vysoká príľnavosť
- nestahuje sa, po vytvrdnutí sa dá prebrúsiť a prelakovať

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

- 1. Miesto aplikácie zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
- 2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
- 3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od 5 °C do 35 °C.
- 4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
- 5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmelu, výtlačnou pistolí odtlačujte a zavěste tryskou dolů.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Pri skladovaní v suchu, chlade (max. +25 °C) a vzduchovo utesnených tubách je skladovateľnosť výrobku 12 mesiacov.

TECHNICKÉ DÁTA

Doba vytvorenia nelepivej šupky	15 až 25 min.
Celkové vytvrdenie	3 mm/24 h
Tepelná stálosť	od -40 °C do 90 °C (2-3 hod. 160 °C)
Hustota (20 °C)	1 440 kg/m3
Pevnosť v ťahu DIN53504	25 N/mm2
Zmršťiteľnosť DIN52451	cca 1,0 %
Ťažnosť na prasknutie DIN53504	cca 500 %

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml biela tuba	580 500
310 ml čierna tuba	580 510

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®

TL® PIŠTOĽ



Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz