



NOVAX®

Kontaktné jednozložkové nízkoviskózne lepidlo na báze ethylkyanoakrylátu. NOVAX® je číre lepidlo, ktoré poskytuje extrémne dobré spoje takmer všetkých materiálov. V spojení s NOVAX® AKTIVÁTOROM je možné lepidlo výborne využiť na lepenie poréznych i neporéznych materiálov vrátane lepenia väčších prasklín a zle lepiacich sa umelých hmôt.



POUŽITIE

NOVAX® je čisté lepidlo, ktoré poskytuje extrémne dobré spoje takmer všetkých materiálov, ako sú kovové látky, porcelán, keramika, koža, kameň, drevo, prírodný a syntetický kaučuk vrátane celej rady rôznych druhov plastických hmôt. Zlepené diely sa môžu takmer ihneď opracovávať. Lepidlo tvrdne pod ľahkým tlakom zlepuvaných dielov. Spojie lepené lepidlom NOVAX® sú zvlášť odolné voči poveternostným vplyvom vrátane širokej škály chemikálií. V spojení s NOVAX® AKTIVÁTOROM je možné lepidlo výborne využiť na lepenie poréznych i neporéznych materiálov vrátane lepenia väčších prasklín a zle lepiacich sa umelých hmôt.

- Teplota mäknutia: 171 °C
- Dielektrická pevnosť: 11,9 kV/mm
- Odpor: $5,42 \times 10^{14}$ ohm/cm
- Pevnosť na strih: 18–22 N/mm²

VÝHODY

- lepi okamžite v priebehu niekoľkých sekúnd
- necitlivý na povrch
- umožňuje spojenie širokej škály materiálov
- šetrí čas a náklady

NÁVOD K POUŽITIU

Lepený povrch zbavte voľných mechanických častíc. Odstráňte masť, prach, špinu a ďalšie znečistenie výrobkom TECHNOSOL®. NOVAX® nanášajte iba na jednu stranu lepených plôch v čo najtenšej vrstve. Plochy pritlačte miernym tlakom k sebe a prebytočné lepidlo odstráňte. Podľa typu materiálu je manipulačná pevnosť spoja zaistená už behom niekoľkých sekúnd obzvlášť pri použití NOVAX® AKTIVÁTORA. Úplné vytvrdnutie lepidla nastane približne za 6 hodín.

TECHNICKÉ DÁTA

Farba	bezfarebný
Bod vzplanutia	> 87 °C
Hustota (20 °C)	1050 kg/m3
Skladovateľnosť	12 mesiacov (skladovať 0 až 5 °C)
Teplota mäknutia	165 °C
Odpor	5,42 × 1014 ohm/cm
Dielektrická pevnosť	11,9 kV/mm
Dielektrická konštanta	5,4 @ 1 MHz
Pevnosť na strih	18 - 22 N/mm2
Viskozita	30 mPa pri 20°C
Korozivita	Žiadne
Toxicita	Žiadne
Teplotná odolnosť	od - 60°C do + 90°C krátkodobo + 120°C
Maximálna škára	do 0,1 mm
Index lomu	1,49
Odolnosť klímy	10,5 - 14,5 N/mm2
Čas fixácie	
hliník	30 sekúnd
plast	5 - 15 sekúnd
EPDM	1 - 2 sekundy

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

20 g fľaštička	500 020
50 g fľaštička	500 050
500 g fľaštička	500 055

SÚVISIACE PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAX®
AKTIVÁTOR



S AKTIVÁTOR



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz