



TL® TMEL 350

Vynikajúci silikónový tesniaci tmel, ktorý vyniká výbornou príľnavosťou, chemickou odolnosťou a rozsahom prevádzkových teplôt do +350°C.



POUŽITIE

TL-TMEL 350 má široké uplatnenie vo všetkých oblastiach priemyslu, energetiky, poľnohospodárstva, autoopravárenstva ap. Nahrádza bežne používané typy tesnení (papier, korok, klingerit ap.). Odoláva kyselinám, liehom, olejom, pohonným hmotám, ozónu a UV žiareniu. Používa sa na tesnenie prírub a viek motorov, prevodoviek, nádrží a styčných rovin, kde sa dokonale prispôsobí a vyrovnáva všetky nerovnosti. Široko využiteľný je pri inštalácii vzduchotechniky, klimatizácie, mraziacich systémov, sušičiek, vyhrievacích jednotiek ap. Často sa používa ako podporné tesnenie tesniacich O krúžkov, hydraulických rozvodov aj na spojovanie silikónových tesnení. TL-TMEL 350 má vynikajúcu príľnavosť ku kovom (aj povrchovo upraveným), sklu, keramike, betónu, gume a väčšine umelých hmôt. Pred aplikáciou TL-TMELU 350 je nutné styčné plochy zbaviť hrubých nečistôt, hrdze a odmastiť (TECHNOSOL®). Uvedené vlastnosti má TL-TMEL 350 až po úplnej vulkanizácii.

VÝHODY

- rozsah provozních teplot
- vysoká příľnavosť
- výborné těsnící schopnosti
- chemická odolnosť

NÁVOD K&Nbsp;POUŽITIE

1. Miesto aplikácie zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL®.
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte.
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od -30 °C do 55 °C.
4. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmele, výtlačnou pistolí odtlačte a zavěste trysku dolů.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Pri skladovaní v suchu, chlade a vzduchovo utesnených tubách je garantovaná stabilita 12 mesiacov.

TL® TMEL 350

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota spracovania	od -30 °C do 55 °C
Doba vytvorenia nelepivej šupky(20 °C)	10 – 20 min.
Teplotná odolnosť	od -70 °C do 285 °C (krátkodobo 350 °C)
Bod vznietenia (nezvulkanizovaný)	450 °C
Tvrdosť	30 Shore
Ťažnosť	400 %
Pevnosť	2 MPa
Doba vulkanizácie	3 mm/24 h

OBSAH

310 ml tuba-červená	580 950
---------------------	---------

SKLADOVÉ ČÍSLO

SÚVISIACE PRODUKTY

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

TL® PIŠTOĽ



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz