



TL[®] TMEL

100% silikónový elastický tmel pre profesionálne použitie. Vyniká vysokou príľnavosťou, vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi schopnosťami. Použiteľný v rozmedzí prevádzkových teplôt -45°C až 190°C .



POUŽITIE

TL-TMEL[®] vďaka svojim tesniacim vlastnostiam, vysokej príľnavosti a lepiacej schopnosti uspokojí aj tie najnáročnejšie požiadavky zákazníkov vo všetkých oblastiach priemyslu, opravárenstve a výrobe.

VÝHODY

- vysoká príľnavosť
- odolnosť voči poveternostným vplyvom
- veľmi dobre lepí sklo, keramiku, lakované plochy, farebné kovy, oceľ, drevo, rôzne druhy umelých hmôt, silikónovú gumu a ďalšie materiály
- Pre optimálne lepenie je lepšie zbaviť lepené plochy korózie a dobre odmastiť.
- dlhá životnosť
- zaručuje vysokú kvalitu práce
- TL-TMEL[®] sa veľmi dobre nanáša pištoľou pri teplotách od -30°C až do 55°C .
- TL-TMEL[®] si zachováva trvalú pružnosť v rozmedzí teplôt -45°C až 190°C .

NÁVOD K POUŽITIU

1. Miesto aplikácie zbavte starého těsnění a nečistot, případně odmastěte výrobkem TECHNOSOL[®].
2. Před aplikací ověřte, zda je výtlačná tryska průchodná, případně ji pročistěte
3. Tmel nanášejte pistolí při teplotách od -30°C až do 55°C .
4. Pro tvarování rádiusu používejte trubičku, ev. prst navlhčený v roztoku saponátu.
5. Po práci výtlačnou trysku uzavřete, případně z ní nechejte vyčnívat cca 1 cm tmele, výtlačnou pistolí odtlačte a zavěste trysku dolů.

SKLADOVATEĽNOSŤ

Pri skladovaní v suchu, chlade a vzduchovo utesnených tubách je skladová stabilita výrobkov 12 mesiacov.

TECHNICKÉ DÁTA

Teplota spracovania	od -30 °C do +55 °C
Doba na vytvorenie nelepivej šupky (20 °C)	10 - 25 min.
Tepelná stálosť	od -45 °C do +190 °C (krátkodobo +210 °C)
Bod vznietenia (nezvulkanizovaný)	> 460 °C (DIN 51794)
Zmršťiteľnosť	3,5 % (DIN 52451)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

310 ml tuba-transparentná	580 100
310 ml tuba-biela	580 200
310 ml tuba-cierna	580 300

SÚVISIACE PRODUKTY

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

TL® PIŠTOĽ



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz