



UNITMEL® 330

UNITMEL® 330 je syntetický tesniaci tmel červenej farby so samovýtlačným mechanizmom pre profesionálne použitie. Vyniká vysokou príľnavosťou, vynikajúcimi tesniacimi a lepiacimi schopnosťami. Je použiteľný v rozsahu prevádzkových teplôt od -55 do 330 °C.



POUŽITIE

UNITMEL® 330 nahrádza bežne používané tesnenia (papier, korok, klingerit a pod.), je veľmi vhodný a spoľahlivý materiál pre tesnenie prírub a viek motorov, prevodových skríň, prírub vzduchových potrubí, čerpadiel, turbín, vodných okruhov, kde sa dokonale prispôsobí povrchu a vyrovná všetky nerovnosti. Široko využiteľný je aj na tesnenie klimatizácií, sušičiek, mraziacich zariadení, elektrospotrebičov, vyhrievacích jednotiek a ako podporné tesnenie tesniacich O krúžkov hydraulických rozvodov.

VÝHODY

- výborná chemická odolnosť
- vyrovnáva nerovnosti a poškodenie plôch
- vysoká príľnavosť
- rozsah prevádzkových teplôt od -55 °C do 330 °C
- vynikajúce tesniace vlastnosti

NÁVOD K POUŽITIU

Tlakovú dózu uvediete do prevádzky tak, že drátenu spúšť sklopíte a nacvaknete na aretačný prstenec ventila. Potom zľahka pridržte drátenu spúšť na aretačnom prstenci a otočte plastovú špicu o 90°. Teraz je drátenu spúšť zafixovaná medzi aretačným prstencom a zaistovacími krídelkami. Presvedčte sa, že spúšť teraz nejde zdvihnúť. Odkryte červenú krytku a stlačením drátenej spúšte k telu dózy vytlačte potrebné množstvo tmelu. UNITMEL® 330 nanášajte na plochy zbavené hrubých nečistôt a odmastené – TECHNOSOLOM®. UNITMEL® 330 vulkanizuje vzdušnou vlhkosťou, po cca 10 min. vytvorí nelepivý povrch. Pre dosiahnutie všetkých uvedených vlastností musí byť celkom z vulkanizovaný.

TECHNICKÉ DÁTA

448 / 5,000 Translation results

Teplota spracovania	-30 až +55 °C
Doba na vytvorenie nelepivej šupky (20 °C)	10 min.
Tepelná stálosť	-55 až +330 °C
Bod vznietenia (nezvulkanizovaný)	> 460 °C (DIN 51794)
Zmršťiteľnosť	2,5 % (DIN 52451)

OBSAH

200 ml nádobka so samovýlačným mechanizmom, červená

SKLADOVÉ ČÍSLO

582 070

SÚVISIACE PRODUKTY

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®



Všetky produkty spoločnosti NOVATO® spol. s.r.o., ktoré sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz