

VULPA®

Samovulkanizačná páska pre široké použitie v opravárstve a údržbe.



POUŽITIE

VULPA® je určená k utesňovaniu, spojovaniu a k opravám širokej palety rozvodových a silikónových káblov až do 46 kV, používa sa tiež pre ochranu a zamedzenie korózie na železných trubkách a zvaroch. Má výborné využitie pri vytváraní vodotesných spojov s plastovými izoláciami, trúbkami aj objímkami. VULPA® chráni elektrické súčasti proti vode a poveternostným vplyvom a má veľmi široké využitie pri vodoinštalačných prácach vďaka svojej odolnosti a tesniacim schopnostiam proti vode.

VÝHODY

- Vulpa® má vynikajúce elektrické a fyzikálne vlastnosti
- Vulpa® sa spojuje so širokou škálou umelohmotných káblov a izoláciou ako sú polyetylén, etylenpropylén, PVC, butyl, neoprén a mnoho ďalších materiálov, rovnako sa spojuje s epoxidovými živcami, akrylátom a kaučukom
- Po natiahnutí a následnom navinutí vytvára veľmi kompaktný homogénny obal s dokonalou izoláciou
- Veľmi dobre odoláva dlhému ponoreniu do vody a pôsobeniu ozónu. Je odolná proti veľmi horúcim izolačným a tesniacim tmelom

NÁVOD K POUŽITIU

1. Miesto aplikácie očistite.
2. Oddelte požadované množstvo pásky a odstráňte separačnú fóliu.
3. VULPU® natiahnite a pod stálym ťahom naviňte na požadované miesto s prekrytím min.50 %. Vysoký stupeň natiahnutia Vám zaručuje rýchlu vulkanizáciu.



VULPA® sa musí po odstránení separačnej fólie natiahnuť o tretinu až polovicu a pod stálym ťahom navinúť na požadovaný predmet. Páska sa prekladá s presahom približne 50% s tým, že vysoký stupeň natiahnutia Vám zaručuje rýchlu vulkanizáciu.

VHODNÉ APLIKÁCIE

VULPA® sa musí po odstránení separačnej fólie natiahnuť o tretinu až polovicu a pod stálym ťahom navinúť na požadovaný predmet. Páska sa prekladá s presahom približne 50% s tým, že vysoký stupeň natiahnutia Vám zaručuje rýchlu vulkanizáciu.

UPOZORNENIE

VULPA® nie je odolná proti organickým rozpúšťadlám, olejom a tukom. Nemala by prísť do styku s transformátorovým olejom.

TECHNICKÉ DÁTA

Hrúbka	0,5 mm
Prietlačnosť	600 % (ASTM D412 75)
Pevnosť v ťahu	20 kg/cm ² (ASTM D412 75)
Koroze	nenastáva (BS 3924 78)
Príjem vody	0,40 % (ASTM D570 63)
Odolnosť ozónu	trvalá (ASTM D1373 70)
Ohňovzdornosť	ako polyetylén
Dielektrická strata	0,0014 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Dielektrická konštanta	2,5 (50 Hz) (ASTM D150 74)
Prierné napätie	40 kV/mm (ASTM D149 64)
Teplota použitia	-40 - 90 °C (krátkodobo 100 °C)

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

19 mm	400 190
25 mm	400 250
38 mm	400 380

Všetky produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které sú chemickou zmesou alebo nebezpečnou chemickou zmesou, sú riadne klasifikované, označené a vybavené bezpečnostnými listami v súlade s chemickým zákonom a príslušnými predpismi v rámci EÚ. Všetky nebezpečné zmesi majú kartu bezpečnostných údajov, ktorá je voľne k dispozícii na našich webových stránkach www.novato.cz, prípadne u našich obchodných zástupcov av obchodnom oddelení spoločnosti. Všetci používatelia produktu spoločnosti NOVATO® sú zo zákona povinní zoznámiť sa s technickým a bezpečnostným listom príslušného výrobku a zaistiť tak správny postup pre používanie, skladovanie a manipuláciu s výrobkom. Naše ústne a písomné technické odporúčania, ktoré odovzdávame s najlepším vedomím, nemôžu postihnúť všetky detaily a podmienky príslušnej aplikácie a vo vzťahu k právam tretích osôb neoslobodzujú užívateľa od vlastných skúšok a testu. Preto je užívateľ povinný vykonať testy a skúšky pre jednotlivé aplikácie tak, aby vylúčil všetky riziká spojené s aplikáciou chemickej zmesi, najmä nebezpečné chemické zmesi, pretože tieto aplikácie a ich podmienky sú mimo našich kontrolných možností. Spoločnosť NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanú kvalitu svojich výrobkov a vlastností popísané v technických a bezpečnostných listoch.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz