



NOVADURIT® V 111

NOVADURIT® V111 jest jednoskładnikową żywicą anaerobową o wysokiej wytrzymałości, przeznaczoną do zabezpieczania i uszczelniania połączeń gwintowych. Zabezpieczone połączenie jest trudno demontowalne. Zalecany do gwintów do rozmiaru do M36 i maksymalnej szczeliny 0,2 mm. Kolor czerwony.



ZASTOSOWANIE

NOVADURIT® V111 jest przeznaczony do zabezpieczania połączeń, których w normalnych warunkach nie trzeba demontować. Stosowany jest do zabezpieczania śrub, nakrętek, połączeń rurowych oraz wszędzie tam, gdzie wymagane jest maksymalne bezpieczeństwo. Jest odporny na zmęczenie materiału. Charakteryzuje się doskonałą odpornością na płyny przemysłowe. Dzięki odporności chemicznej idealny do stosowania jako klej w urządzeniach wykorzystujących korozyjne środki chemiczne. Doskonale uszczelnia połączenia gwintowe przed wyciekami olejów, paliw, płynów i gazów. Wytrzymałość manipulacyjna uzyskiwana jest w ciągu ok. 5-15 min (w zależności od temperatury i rodzaju powierzchni). Zapobiega korozji gwintów.

ZALETY

- do połączeń gwintowych
- wysoka wytrzymałość
- max. szczelina 0,2 mm

INSTRUKCJA STOSOWANIA

1. W celu osiągnięcia najlepszych efektów należy usunąć stare uszczelki (np. za pomocą produktu REMOVER® TAL) i odtłuścić łączone powierzchnie środkiem TECHNOSOL®, który powinien dobrze wyschnąć.
2. Jeżeli materiały łączone są nieaktywne lub należy przyspieszyć czas utwardzania, nanieść na łączone powierzchnie NOVADURIT® AKTYWATOR i pozostawić do zaschnięcia.
3. Przed zastosowaniem dokładnie wstrząsnąć opakowaniem.
4. Aby zapobiec zaschnięciu kleju w końcówce, podczas nanoszenia nie dotykać nią powierzchni aktywowanej.
5. Nanieść klej w odpowiedniej ilości w miejscu połączenia, złożyć elementy i dokręcić wg potrzeby.
6. W celu ułatwienia demontażu zalecamy miejscowe podgrzanie nakrętki lub śruby do temperatury ok. 250 °C i przeprowadzenie demontażu na ciepło za pomocą zwykłych narzędzi.

NOVADURIT® V 111

DANE TECHNICZNE

| | |
|------------------------|-------------------|
| Typ chemiczny | uretan metakryl |
| Kolor | czerwony |
| Korozyjność | nie |
| Temperatura zapłonu | > 100 °C |
| Maksymalna szczelina | do 0,2 mm |
| Lepkość | średnia 500 mPas |
| Zakres temperatur | -55 °C do +150 °C |
| Odporność na ciśnienie | 25 - 45 N.m |
| Czas manipulacji | 5 - 15 min |

ZAWARTOŚĆ

NR ART.

| | |
|-----------------|---------|
| buteleczka 50 g | 550 300 |
| butelka 250 g | 550 305 |
| kanister 1000 g | 550 310 |

PRODUKTY POWIĄZANE

REMOVER® TAL

TECHNOSOL®

NOVADURIT®
AKTYWATOR

AIRSOL®



NOVADURIT® V 111

Wszystkie produkty firmy NOVATO® spol. s.r.o., będące mieszaniną chemiczną bądź niebezpieczną mieszaniną chemiczną, zgodnie z prawem i odpowiednimi przepisami UE są należycie sklasyfikowane, oznaczone i posiadają karty charakterystyki. Oryginalne karty charakterystyki substancji niebezpiecznych są dostępne na stronach www.novato.cz oraz w dziale handlowym spółki, zaś ich inne wersje językowe u naszych partnerów handlowych - dystrybutorów. Wszyscy użytkownicy produktów firmy NOVATO® zgodnie z przepisami prawa są zobowiązani do zapoznania się z kartą techniczną oraz kartą charakterystyki odpowiedniego produktu i ten sposób zadbać o odpowiednie stosowanie, przechowywanie oraz manipulację z produktem. Nasza ustna i pisemną rekomendację techniczną przekazujemy z najlepszą świadomością i służy wyłącznie jako niezobowiązująca instrukcja. W stosunku do ewentualnych roszczeń osób trzecich nie zwalnia Państwa z przeprowadzenia własnych prób i testów produktu. Dlatego użytkownik powinien przeprowadzić własne próby i testy poszczególnych zastosowań, by wykluczyć wszelkie ryzyka związane ze stosowaniem mieszaniny chemicznej, a zwłaszcza niebezpiecznej mieszaniny chemicznej, ponieważ kontrola ich zastosowania oraz warunków leży poza naszymi możliwościami. Spółka NOVATO® spol. s.r.o. gwarantuje deklarowaną jakość swoich produktów oraz właściwości opisane w kartach technicznych i kartach charakterystyki.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz

Dystrybutor na terenie Polski:

BOMAT Janusz Piotrowski, ul. Ząbkowicka 4, 50-511 Wrocław, tel.: +48 71 795 91 95, kom.: +48 604 302 898, e-mail: biuro@bomat.com.pl