



MKL®

speciálně vyvinutý mazací kluzný lak na suché bázi. Je vynikajícím prostředkem pro bezobslužné trvalé mazání v extrémních podmínkách a zároveň se používá všude tam, kde není vhodné používat běžné oleje, vazelíny nebo mazací tuky.

POUŽITÍ

MKL® se doporučuje jako vysoce kvalitní tuhé montážní mazivo, které zasychá do 5 minut a ihned maže. K zajištění trvalého mazání stačí pouze tenká vrstva. MKL® je suché trvalé antistatické mazání s rychleschnoucím kluzným protikorozním ochranným filmem. Je ideální jako zabíhací nebo jednorázové mazání. Dále se používá pro mazání vodicích lišt, saní a závitových vedení u obráběcích strojů, válečkových drah, hřídelí, ložisek, ozubených kol, šoupat apod.

VÝHODY

- zpomaluje korozi a snižuje tření
- je extrémně odolný tlaku
- snáší teplotní namáhání až 450 °C
- nestárne a nevysychá
- má antistatické účinky, je odolný prachu, špíně a vlhkosti

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Před použitím dózu velmi dobře protřepejte (nejméně 2 minuty).
2. Podklad dokonale očistěte, zbavte tuku a špíny nejlépe výrobkem TECHNOSOL®.
3. Nanášejte ze vzdálenosti cca 15 – 20 cm.
4. Aplikujte v 1 – 3 vrstvách dle poréznosti povrchu a nechte zaschnout.

TECHNICKÁ DATA

| | |
|------------------------------|-----------------------|
| Teplota varu | 123 °C |
| Bod vzplanutí | < -30 °C |
| Hustota (20 °C) | 883 kg/m ³ |
| Součinitel tření (ocel-ocel) | 0,08 |

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

202 000

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz