



ZOS® B

ZOS® B je rychleschnoucí barva na bázi speciálně vybraných pojiv s vysokou krycí silou a optimální odolností proti otěru.

POUŽITÍ

ZOS® B se používá k ochraně kovových dílů proti korozi. Drží téměř na všech kovech a lze ho používat bez základního nátěru. Díky velmi dobré krycí schopnosti se dá velmi dobře používat k povrchové úpravě ocelových konstrukcí, karosérií, lodí a k opravám pozinkovaných povrchů v místech poškození ochranné vrstvy následkem vrtání, řezání nebo sváření.

VÝHODY

- snadná aplikace
- výborná přilnavost
- odolnost proti otěru
- dobře kryje
- vysoká elasticita

NÁVOD K POUŽITÍ

Před aplikací zbavte povrch prachu, tuku a oleje nejlépe výrobkem TECHNOSOL®. Optimální přilnutí lakované vrstvy se dosáhne lehkým zbroušením povrchu. Optimální teplota dýzy před aplikací je 20°C. Obsah dýzy před použitím alespoň 2 minuty intenzivně protřepejte. Podle našich zkušeností stačí tloušťka vrstvy cca 50 µm, aby se dosáhlo dostatečných antikoročních vlastností. Proto doporučujeme barvu nanášet minimálně ve dvou vrstvách, které nanášejte křížem. Po nanesení první vrstvy vyčkejte cca 20-30 minut, aby došlo k dostatečnému zaschnutí. Pak teprve nanášejte druhou vrstvu. Barvu nanášejte ze vzdálenosti 20-25 cm.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Bod vzplanutí	< -44 °C
Tenze par (37,8 °C)	550 mbar
Hustota (20 °C)	720 kg/m ³

OBSAH

400 ml sprej

SKLADOVÉ ČÍSLO

200 910

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

APLIKAČNÍ
PISTOLE
CANGUN



TECHNOSOL®



NO 1®



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz