



## MS TMEL®

Čirý jednosložkový elastický těsnicí a lepicí tmel na bázi MS polymerů. Je určený pro vnitřní a vnější použití. Přilne i na mokré povrchy, nesmršťuje se a je přelakovatelný, je odolný vůči UV záření, vibracím a je bez zápachu. Výborně těsní a lepí většinu materiálů včetně plastů. Tepelná odolnost je od -40 °C do 100 °C.

## POUŽITÍ

MS TMEL® díky svým vynikajícím těsnicím vlastnostem, vysoké přilnavosti, lepicím schopnostem může být použit na lepení a utěšňování částí karoserií, na spoilery, lišty, dřevo, kámen, beton, smalt, porcelán, polyester, ušlechtilou ocel, kovy, PVC, izolační materiály, zrcadlo, sklo. Ideální použití v interiérech: (kuchyně, koupelny apod.)

## VÝHODY

- vynikající těsnicí vlastnosti na skle, glazovaných površích, smaltu, porcelánu, epoxidu, polyesteru, tvrdém PVC, ušlechtilé oceli a dřevu
- vysoká přilnavost
- dlouhá životnost
- vynikající lepicí vlastnosti při lepení panelů, dřevěných lišt, okenních parapetů, pásků, zrcadel a instalačního materiálu
- neobsahuje izokyanáty, rozpouštědla, silikon a je bez zápachu

## NÁVOD K POUŽITÍ

MS TMEL® nanášejte při teplotách -5 až 25 °C nejlépe na suchý a pevný povrch. K očištění a odmaštění doporučujeme použít náš výrobek Technosol®. Pro porézní podklady jako beton doporučujeme aplikovat základní nátěr (penetraci).

## TECHNICKÁ DATA

|                                |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Báze                           | flexibilní                                                                                                                                                                                                 |
| Teplota zpracování             | +5 až +40 °C                                                                                                                                                                                               |
| Doba vytvoření nelepivé slupky | 10 min                                                                                                                                                                                                     |
| Celkové vytvrzení              | 2-3mm/24hod. (23°C/55%RH)                                                                                                                                                                                  |
| Tepelná stálost                | -40 až +100 °C                                                                                                                                                                                             |
| Smrštitelnost                  | nesmršťuje se                                                                                                                                                                                              |
| Praktická roztažnost           | ± 25 %                                                                                                                                                                                                     |
| Tažnost k prasknutí            | 300 %                                                                                                                                                                                                      |
| Hustota                        | 1,4 g/ml                                                                                                                                                                                                   |
| Pevnost v tahu (DI N 53504)    | 2,20 MPa                                                                                                                                                                                                   |
| Tvrdost - Shore A (DI N 53505) | 60°                                                                                                                                                                                                        |
| Záruční doba                   | 6 měsíců                                                                                                                                                                                                   |
| Chemická odolnost              | Dobrá: voda, slaná voda, alifatická rozpouštědla, oleje, tuky, zředěné organické kyseliny<br>Přiměřená: estery, ketony, aromáty<br>Špatná: koncentrované kyseliny, chlorovaná rozpouštědla, chlor z bazénů |

## OBSAH

|                     |         |
|---------------------|---------|
| 290 ml kartuše čirá | 575 000 |
|---------------------|---------|

## SKLADOVÉ ČÍSLO

## SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®

TL® PISTOLE



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách [www.novato.cz](http://www.novato.cz), případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: [obchod@novato.cz](mailto:obchod@novato.cz), [www.novato.cz](http://www.novato.cz)