

NOVAFIX® SADA



NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová hmota vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých materiálů včetně většiny plastů.

POUŽITÍ

NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny kovy, jejich kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX® se výborně uplatňuje při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů včetně TPO, 90% pevnosti je dosaženo do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat (brousit, vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzínu, naftě, mazacím olejům a běžným chemikáliím.

VÝHODY

- jednoduchá aplikace
- rychlé vytvrzení
- univerzální použití

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Lepené díly musí být zdrsňené, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM® nebo TECHNO SOLEM® (podle charakteru znečištění a typu plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU® a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, nasadte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU® - případně u větších oprav i s využitím zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min (rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX® přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí špičku ponechte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, použijte novou mísicí špičku.

Výběr typu NOVAFIXU®: Rozhoduje pouze doba reakce, zda použijí standardní nebo rychlou variantu NOVAFIXU®.

BEZPEČNOST PRÁCE

TECHNICKÁ DATA

Barva složek	Žlutá, černá
Manipulační pevnost	NFX N - normal do 5 min
Manipulační pevnost	NFX R - rychlý do 2 min
Konečná pevnost (20 °C)	48 h (rychlý 24 h)
Bod vzplanutí složek A, B	> 150 °C
Odolnost vytvrzeného spoje teplotě	-40 °C do +150 °C
Teplota aplikace	nad 5 °C
Pevnost spoje v tahu	80-120 N/mm2
Pevnost spoje ve smyku	16 N/mm2
Přilnavost k PP s aktivátorem	600-700 N/cm2
Přilnavost k PP bez aktivátoru	200-250 N/cm2
Skladovatelnost	12 měsíců

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

Sada obsahuje: 1 ks Novafix rychlý, 2 ks Novafix normal, 1ks Novafix Aktivátor, 3 sady Novafix špičky, 1 ks Novafix tkanina	457 000
NOVAFIX® SADA s pistolí	457 090

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

TECHNOSOL®



NOVAFIX®
PISTOLE



ŠPIČKY PRO
NOVAFIX



Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz