

NOVAFIX® SADA



NOVAFIX® je univerzální dvousložková polyuretanová hmota vhodná pro opravy, lepení i těsnění různých materiálů včetně většiny plastů.

USAGE

NOVAFIX® má široké uplatnění v opravárenské a výrobní praxi, lze s ním lepit, tmelit a těsnit všechny kovy, jejich kombinace i kombinace s jinými materiály jako je sklo, keramika, dřevo apod. NOVAFIX® se výborně uplatňuje při opravách výrobků z plastů. NOVAFIX® se nesmršťuje, drží na většině plastů včetně TPO, 90% pevnosti je dosaženo do 5 min. (rychlá verze do 2 min), lze jej opracovat (brousit, vrtat apod.) a přelakovat po cca 30 min. Odolává benzínu, naftě, mazacím olejům a běžným chemikáliím.

BENEFITS

- jednoduchá aplikace
- rychlé vytvrzení
- univerzální použití

USER MANUAL

1. Lepené díly musí být zdrsňené, čisté a suché.
2. U prasklin plastových dílů vyřízněte drážku tvaru V.
3. Povrch odmastěte NOVALONEM® nebo TECHNO SOLEM® (podle charakteru znečištění a typu plastu) a dokonale vysušte.
4. Naneste NOVAFIX® AKTIVÁTOR a nechejte jej minimálně 30 min. zaschnout (můžete urychlit teplým vzduchem).
5. Odjistěte bajonetový uzávěr patrony NOVAFIXU® a mírným tlakem pistole zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, nasadte mísicí špičku. Naneste dostatečné množství NOVAFIXU® - případně u větších oprav i s využitím zpevňovací tkaniny. Doba zpracovatelnosti smíchané hmoty je max. 3 min (rychlá verze 30 s).
6. Po vytvrzení (minimálně 30 min) můžete NOVAFIX® přebrousit (120, 180, 220) a přelakovat. Mísicí špičku ponechte na patroně jako uzávěr. Před příštím použitím ji odstraňte a zkuste, zda obě složky vytékají stejnoměrně, použijte novou mísicí špičku.

Výběr typu NOVAFIXU®: Rozhoduje pouze doba reakce, zda použijí standardní nebo rychlou variantu NOVAFIXU®.

NOVAFIX® SADA

TECHNICAL DATA

Barva složek	Žlutá, černá
Manipulační pevnost	NFX N - normal do 5 min
Manipulační pevnost	NFX R - rychlý do 2 min
Konečná pevnost (20 °C)	48 h (rychlý 24 h)
Bod vzplanutí složek A, B	> 150 °C
Odolnost vytvrzeného spoje teplotě	-400 °C do +150 °C
Teplota aplikace	nad 5 °C
Pevnost spoje v tahu	80-120 N/mm ²
Pevnost spoje ve smyku	16 N/mm ²
Přilnavost k PP s aktivátorem	600-700 N/cm ²
Přilnavost k PP bez aktivátoru	200-250 N/cm ²
Skladovatelnost	12 měsíců

CONTENT

sada: obě složky v patroně 50 ml, NOVAFIX® aktivátor - dóza 250 ml, tkanina - role 10 m, špičky - sáček s 10 ks

STOCK NUMBER

457 000

RELATED PRODUCTS

TECHNOSOL®



CLEARFIX®
PISTOLE



ŠPIČKY PRO
NOVAFIX



NOVAFIX®



All products of NOVATO® spol. s.r.o., which are a chemical mixture or a dangerous chemical mixture, are properly classified, marked and equipped with safety data sheets in accordance with the Chemical Act and relevant regulations within the EU. All hazardous mixtures have a safety data sheet, which is freely available on our website www.novato.cz, eventually at our sales representatives and in the sales department of the company. All users of NOVATO® products are legally required to familiarize themselves with the technical and safety data sheets of the product concerned to ensure proper use, storage and handling of the product. Our oral and written technical recommendations, which we transmit with the utmost knowledge, cannot cover all details and conditions of the application and do not exempt users from their own examinations and tests in relation to third party rights. Therefore, the user is obliged to perform tests and tests for individual applications in such a way as to eliminate all risks associated with the application of the chemical mixture, especially the hazardous chemical mixture, as these applications and their conditions are beyond our control possibilities. NOVATO® spol. s.r.o. guarantees the declared quality of its products and the properties described in the technical and safety data sheets.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Prague 6, tel. : +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz