



ALU BOND PÁSKA



ALU BOND PÁSKA je moderní a efektivní řešení při izolaci a utěsňování nejrůznějších materiálů ve stavebnictví, strojírenství a dalších průmyslových oborech.



POUŽITÍ

Lepený povrch musí být zbaven nečistot, prachu a mastnoty. ALU BOND PÁSKU nalepujte rovnoměrně při teplotě nad 10°C. Přílnavost pásky se rapidně zvyšují s narůstajícím teplem – čím vyšší teplota, tím více lepí a naopak. Pásku proto neaplikujte při teplotách nižších než 5 °C. Lepený spoj silně přitlačte.

VÝHODY

- Výborná pevnost v tahu
- Odolnost povětrnostním vlivům
- Odolná vůči stárnutí
- Trvalá elasticita
- Přilne k většině materiálů
- Vytváří vzduchotěsné spoje

DÁVKOVÁNÍ A ŘEDĚNÍ

NÁVOD K POUŽITÍ

Výborně těsní a skvěle přilne k materiálům jako je kov, sklo, dřevo, zdivo, omítky, beton a celá řada různých druhů fólií. Mezi její základní vlastnosti patří odolnost proti UV-záření, parotěsnost, plynotěsnost, odolnost proti přetrhnutí, díky nimž nabízí mnohostranné použití jako například izolace plechového opláštění, utěsňování potrubí, ventilace, klimatizace nebo kanalizace. Dále je vhodná na opravy a slepování parotěsných fólií, opravy skleníků a zimních zahrad a utěsňování spár. Trvale odolává vodě a stárnutí. ALU BOND PÁSKA vytváří trvale flexibilní spoj. Nehodí se pro mechanicky namáhaná místa. Pozor si dejte také při aplikaci na gumu a plasty - nejprve vyzkoušejte, zda páska s podkladem nevhodně nereaguje.

VHODNÉ APLIKACE

ALU BOND PÁSKA

BEZPEČNOST PRÁCE

SKLADOVATELNOST

LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ

TECHNICKÁ DATA

Tloušťka	1 mm
Lepivost na oceli	15N / 25 mm
Pevnost v tahu	60N / 25 mm
Teplotní odolnost	-30°C - 80°C
Délka	10 m
Šířka	50 mm
Skladovací teplota	5 až 25°C
Aplikační teplota	od 10°C

OBSAH

SKLADOVÉ ČÍSLO

1 role (10m x 50mm)	410 045
---------------------	---------

Veškeré produkty společnosti NOVATO® spol. s.r.o., které jsou chemickou směsí nebo nebezpečnou chemickou směsí, jsou řádně klasifikovány, značeny a vybaveny bezpečnostními listy v souladu s chemickým zákonem a příslušnými předpisy v rámci EU. Všechny nebezpečné směsi mají bezpečnostní list, který je volně k dispozici na našich webových stránkách www.novato.cz, případně u našich obchodních zástupců a v obchodním oddělení společnosti. Všichni uživatelé produktu společnosti NOVATO® jsou ze zákona povinni seznámit se s technickým a bezpečnostním listem příslušného výrobku a zajistit tak správný postup pro používání, skladování a manipulaci s výrobkem. Naše ústní a písemná technická doporučení, která předáváme s nejlepším vědomím, nemohou postihnout veškeré detaily a podmínky příslušné aplikace a ve vztahu k právům třetích osob neosvobozují uživatele od vlastních zkoušek a testů. Proto je uživatel povinen provést testy a zkoušky pro jednotlivé aplikace tak, aby vyloučil veškerá rizika spojená s aplikací chemické směsi, zejména pak nebezpečné chemické směsi, neboť tyto aplikace a jejich podmínky jsou mimo naše kontrolní možnosti. Společnost NOVATO® spol. s.r.o. ručí za deklarovanou kvalitu svých výrobků a vlastností popsané v technických a bezpečnostních listech.

NOVATO® spol. s.r.o., Uralská 6, 160 00 Praha 6, tel.: +420 233 339 688, fax: +420 224 315 198, e-mail: obchod@novato.cz, www.novato.cz